

ChemLINE® Putty

優れた耐薬品性があり極めて堅牢なパテ材



概要

- ChemLine®と同じ樹脂から製造された固形分 100%のパテ材（2成分系）
- ChemLine®Putty は、ChemLine®コーティング前にコンクリートの破砕面あるいは鋼板の孔食面の補修に使用する。

目的

- ChemLine®Putty は耐薬品性を必要とする凹凸のあるコンクリート床面、孔食のある鋼板に適用する。
- 上記の凹凸を充填し表面をならすために使用する。

荷姿

1-クォート または 1-ガロン キット

利点

- 揮発分がない
- 100%固形分
- 熱サイクルに耐える(-40℃⇔150℃)
- 優れた耐薬品性
- 取扱いが容易
- 約 6mm 深さに厚み 1mm までの修正厚塗りが可能

製品情報と適用例等

- 商品ライフ： 12 ヶ月
最新情報については [Advanced Polymer Coatings](#) の顧客サービスにお問合せください。





ChemLINE®

参照資料です。施工前に APC または現地オフィスに詳細をお問合せ下さい。

ChemLINE 製品 一覧						
製品名	使用可能温度 °C	硬化スケジュール °C & 時間	塗布方法	膜厚、 μm	適用例	特長、利点
ChemLine784/32	-40°C ~ 204°C	82-149°C、6 時間	SP,BR,RL	300-350 (鋼)	反応器、貯槽・タンク、スクラバー、配管、ダクト、タンク車、ISO タンク、トレーラータンク、バージ	耐薬品性、低硬化温度
	-40°C ~ 204°C	常温、5-15 日間	SP,BR,RL	300-350 (鋼) 500-600 (コンクリート)	二次防液堤、クリーンルーム、構造物被覆、マンホール、床	常温硬化、耐薬品性
ChemLine784/31	-40°C ~ 260°C	121-177°C、6 時間	SP,BR,RL	300-350 (鋼)	タンク、配管、スクラバー	高耐熱性、高温下での最高の耐薬品性
ChemLine2400/31	-40°C ~ 204°C	82-149°C、6 時間	SP,BR,RL	400-450 (鋼)	スラリータンク、スクラバー、ダンプトラック、集塵機、FGD 装置、タンクコンテナ、ホッパーカー	常温硬化、耐薬品性
ChemLine2400/32	-40°C ~ 148°C	常温、5-14 日間	SP,BR,RL	600-650 (コンクリート)	スラリータンク、配管、二次防液堤、汚水溜め、排水溝、浄化槽	常温硬化、高い耐摩耗性、耐薬品性
ChemLineLE	-40°C ~ 260°C	121-177°C、6 時間	SP,BR,RL	300-350 (鋼板)	スタック、ダクト熱交換器、圧力容器、FGD システム、集塵装置、スクラバー	高耐熱性、高温下での最高の耐薬品性
ChemLineTDC	-40°C ~ 260°C	93-204°C、6 時間	SP	750-1500 (鋼)	高温鉄鋼構築物、蒸気配管	表面温度降下用(火傷防止)
ChemLinePrimer	-40°C ~ 43°C	常温	SP,BR,RL	75-100 (コンクリート)	二次防液堤内面	接合強度、封液性
ChemLineCaulk	-40°C ~ 100°C	常温	コテ	技術情報参照	建築物、クラック、接続部	耐食・耐薬品性、柔軟性
ChemLinePutty	-40°C ~ 121°C	常温から 149°C	コテ	技術情報参照	孔食腐食部の平滑化	耐薬品性、低硬化温度柔軟性
ノート： SP; スプレー、BR; ブラシ、RL; ローラー						
注：スチールへの塗布にブラシ、ローラー法を推奨しない。補修、ストライプコートに限定されたし。						

"Performance Without Compromise"

本文に開示した情報は、APC が第三者の特許侵害を許諾するものでもまたは、APC あるいは第三者の特許の使用を許諾するものでない。APC は、本材使用により生じるいかなる侵害に対しても責任を負わない。APC は、本材が同仕様順にしていることを保証する。APC はそのほかのすべての製品に係わる開示事項あるいは施工等に関して責任を負わない。但し、個別の目的に関する商品特性、適合性についてはその限りではない。APC から製品を受領したことは保証条件を許諾したものと看做すが、購買条件に関しては、その限りではない。

APC が発送された商品に不適合品を見つけた場合、APC のみはその商品の代替品を発送するか代金を弁済するかを決めることができる。これにともなう副次的な損害については、法的に責任を強制されるもの以外訴追されない。APC は代替品を、妥当と考え合意した期間内に届ける、但し想定外の理由により遅延した場合はその責を追わない。本レポート中の特性値は、製品の代表値であり、それを保証するものではない。

reasonable control
© 2010 1101



Advanced Polymer Coatings
Avon, Ohio 44011 U.S.A.
+01 440-937-6218 Phone
+01 440-937-5046 Fax
800-334-7193 Toll-Free in USA & Canada

